

FORMPLYWOOD

FILMBELAGD PLYWOOD FÖR FORMSÄTTNING VID BETONGGJUTNING,
TILLFÄLLIGA AVSKÄRMNINGAR, PÅKÖRNINGSSKYDD, LAGERINREDNING.



BOA

SKIVOR TILL BYGGET

FORMPLYWOOD

Material: Plywood med kärna helt i björk.

Tillverkad av flera fanerskikt som sammanlimmats korsvis med ett vatten och väderbeständigt fenollim.

Skivornas yta är belagd med en slät och slitstark fenolfilm i standardfärg ljus. Fenolfilmen består av en pappersstomme som impregnerats med fenolharts. Normalt används film med en vikt av 120g/m², skivornas kanter skyddas med akrylfärg för att motverka fuktabsorbering.

Antalet gjutningar avgörs av skivans uppbyggnad och ytfanér samt tjockleken på fenolfilmen, men framför allt hur den hanteras, rengörs, lagras och vilken typ av formolja som används. Antalet gånger plywooden kan återanvändas är endast avsett som en uppskattning och är inte någon form av garanti. Formplywood Björk: upp till 20 gånger.

Användningsområde: Formning vid betonggjutning, påkörningsskydd, avskärmning, lagerinredning, emballage m.m.

Lagring: Skivorna skall förvaras inomhus i en torr byggnad. Om förvaring måste ske utomhus skall de täckas över med polyeten eller presenning och staplas plant ovan mark på tätt lagda underlägg.

BOA FORMPLYWOOD



Formplywood

Kärna i björk, WBP-limmad , 120 g fenolfilm, kantförseglad.

BJÖRK

Format mm	Tjocklek mm
1200 x 1200	12
2500 x 1200	12
2500 x 600	12
600 x 3000	12
1200 x 3000	12
1500 x 3000	12
2500 x 1200	15
2500 x 1200	18
2500 x 1200	21
1500 x 3000	21

Det är konstruktörens ansvar att säkerställa att produktens egenskaper, så som de anges i prestandadeklaration, är erforderliga för den aktuella användningen och dess samverkan med övriga produkter i konstruktionen.